

# FIRE SEALING ACRYLIC

## SELANTE ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA AO FOGO



### PODE SER PINTADO

O selante pode ser repintado com as tintas e vernizes à base de água mais comuns.

### SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Pode ser utilizado em aplicações sujeitas a regulamentos contra incêndios até EI 240.



## DADOS TÉCNICOS

| Propriedades                                                 | normativa                 | valores                                           | conversão USC |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Composição                                                   | -                         | à base de polímeros acrílicos em dispersão aquosa | -             |
| Classificação                                                | EN 15651-1                | F-INT <sup>(1)</sup>                              | -             |
| Massa volúmica                                               | UNI 8490/2                | 1,70 g/mL                                         | 272,61 oz/gal |
| Rendimento para realização do nó 10x10 mm                    | -                         | 5,5 m                                             | 18,04 ft      |
| Tempo de reticulação da superfície 23 °C                     | -                         | aprox. 30 min                                     | -             |
| Tempo necessário para o endurecimento completo 23 °C / 50% R | -                         | aprox. 10 gg                                      | -             |
| Dureza Shore A                                               | EN ISO 868                | 10 aprox.                                         | -             |
| Esticamento à rutura                                         | DIN 53504                 | 700%                                              | -             |
| Reação ao fogo                                               | EN 13501-1                | classe B-s1,d0                                    | -             |
| Classe de resistência ao fogo                                | EN 13501-2                | EI240 <sup>(2)</sup>                              | -             |
| Emicode                                                      | procedimento de teste GEV | EC1 plus                                          | -             |
| Classificação VOC francesa                                   | ISO 16000                 | A+                                                | -             |
| Teor de VOC                                                  | -                         | 1,6% / 27 g/L                                     | -             |
| Temperatura de armazenagem <sup>(3)</sup>                    | -                         | +5 / +35 °C                                       | +41 / +95 °F  |
| Validade <sup>(3)</sup>                                      | -                         | até 24 meses                                      | -             |

<sup>(1)</sup>Selante não estrutural para elementos de fachada, para uso interior.

<sup>(2)</sup>Válido para configurações testadas.

<sup>(3)</sup>Conservar o produto num local seco e verificar a data de validade no cartucho.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Ficha de dados de segurança disponível a pedido. EUH208 Contém CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Pode provocar uma reação alérgica.

## CÓDIGOS E DIMENSÕES

| CÓDIGO     | conteúdo<br>[mL] | conteúdo<br>[US fl oz] | cor    | versão         |  |
|------------|------------------|------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FIREACR550 | 550              | 18.60                  | branco | cartucho macio | 20                                                                                    |

## CAMPOS DE APLICAÇÃO



## PRODUTOS RELACIONADOS



**FLY SOFT**  
pág. 332



**FIRE FOAM**  
pág. 118



**BRUSH**  
pág. 327



### VERSÁTIL

A boa maleabilidade, adere mesmo em suportes húmidos, não cola e é facilmente alisado.

### EMICODE EC1 PLUS

Certificado pelo organismo GEV em termos de emissões muito baixas de Compostos Orgânicos Voláteis.